

FDV - dokumentasjon



Revisjon: 1.1 15.10.25

Produktnavn: AggreFill™

Farge: Svart

Materialklasse: fyll-/forsterkningsmiddel som brukes i kombinasjon med ChipFill

Tiltenkt bruk

AggreFill er et fyll-/forsterkningsmiddel som brukes i kombinasjon med ChipFill for reparasjon av hull og større, dype sprekker i asfaltdekker.

AggreFill/ChipFill kan brukes hele året, men ved lave temperaturer kreves ekstra oppvarming.

AggreFill/ChipFill bør ikke brukes under vedvarende regn.

Produktbeskrivelse

AggreFill er forhåndsbelagt med 14/20 naturtilslag for ChipFill.

Ca. 2 % belegg, ca. 98 % fyll.

Systemanbefaling

Materialet anbefales til midlertidig reparasjon av bitumenrike overflater.

AggreFill brukes sammen med ChipFill for reparasjon av hull i flater.

Påføring og utstørs anbefalinger

Bruk konvensjonell gassbrenner sammen med ChipFill og eventuell etter strøing av friksjonsmateriale for høy startfriksjon.

Påføringstemperatur: Varm opp materialet til 200–230 °C.

For mer informasjon, se AggreFill bruksanvisning.

Herde-/tørketid

10 minutter ved en overflatetemperatur på 20 °C og lett vind.

Emballasje

AggreFill leveres i sekker på 20 kg. Leveres som hele paller; 50 sekker.

Lagring, håndtering og sikkerhet

AggreFill skal lagres ved temperaturer under 32 °C.

Ikke stable pallene oppå hverandre.

Miljø og helse

Inneholder ingen stoffer som er oppført på kandidatlisten over stoffer med svært høy fareklasse, eller som anbefales inkludert i vedlegg XIV eller XIV/XVII under REACH-forordningen (EF 1207/2006). For mer informasjon, se AggreFill sikkerhetsdatablad (MSDS).

Importør:	Produsent:
A-Merking AS	Geveko Markings Denmark A/S
Industrivegen 74	Longelsevej 34
N-2072 Dal	DK-5900 Rudkøbing