

FDV - dokumentasjon



Revisjon: 1.1. 15.10.25

Produktnavn: Bandfill™

Farge: Svart

Materialklasse: Varme påført system for reparasjon av overflateskader

Tiltenkt bruk

Midlertidig reparasjon av sprekker i asfaltdekker. Sprekkene må være mindre enn 5 mm brede og ha en dybde på mindre enn 20 mm.

Produktbeskrivelse

Alkydbasert, prefabrikkert termoplastisk materiale med temperaturindikatorer og en tykkelse på 2,0 mm (+0,4 / -0,3), med overflatemateriale av glasskuler og glassgranulat.

Materialet består av omtrent:

- 20 % bindemiddel
- 35 % titan og hvitt fyllstoff
- 35 % hvit sand
- 10 % glasskuler

Systemanbefaling

Materialet anbefales for ikke-reflekterende veimerking med høy friksjon.

Tilleggs-/drop-on-materiale: Ingen

Forbruk av drop-on-materiale: Ikke aktuelt

Påføring og utstyrsanbefalinger

Bruk en vanlig gassbrenner uten etter strøing av tilleggs-/drop-on-materiale.

Påføringstemperatur: 200–230 °C (alle synlige temperaturindikatorer i materialet må være lukket).

Vedheftstest: Utfør en meisletest for å bekrefte vedheft.

For mer informasjon, se PREMARK™ bruksanvisning.

Herde-/tørketid

10 minutter ved en overflatetemperatur på 20 °C og lett vind.

Emballasje

Leveres flatt pakket i esker på 60 cm x 100 cm eller 50 cm x 50 cm, som må beskytter mot sollys og fuktighet.

Lagring, håndtering og sikkerhet

Oppbevares flatt og tørt ved temperaturer over 2 °C og under 32 °C, med maksimalt 25 pakker stablet i høyden.

Miljø og helse

Inneholder ingen stoffer som står på farelisten over stoffer med svært høy bekymring, eller som anbefales inkludert i vedlegg XIV eller XIV/XVII i henhold til REACH-forordningen (EF 1207/2006).

For mer informasjon, se PREMARK™ sikkerhetsdatablad (MSDS).

FDV - dokumentasjon



Ytelse i henhold til EN 1790 – Veimerkingsmaterialer – Prefabrikkerte veimerker

Friksjon:
(SRT): S5 (>65 SRT/PTV)

Importør:
A-Merking AS
Industrivegen 74
N-2072 Dal

Produsent:
Geveko Markings Denmark A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkøbing