

ChipFill™

Revisjon: 1.1, 15.10.25

Produktnavn: ChipFill™

Farge: Svart, grå og rød

Materialklasse: Varme påført system for reparasjon av overflateskader

Tiltenkt bruk

Midlertidig reparasjon av naturlige sprekker og fuger i asfalt og betong

ChipFill™ kan brukes hele året; ved lave temperaturer kreves ekstra oppvarming.

Produktbeskrivelse

Alkydbasert termoplastisk materiale som kan tilpasse seg underlagets konturer og geometrier. Materialet kan påføres ved temperaturer ned til 10°C; under denne temperaturen må ekstra forsiktighet tas ved håndtering, både ved lagring og påføring.

ChipFill™ er laget for å herde raskt, slik at området kan åpnes for trafikk 20 minutter etter påføring.

- Ca. 20 % bindemiddel
- Ca. 50 % tilslag/fyllstoff
- Ca. 30 % fyllstoff

Systemanbefaling

Materialet anbefales for midlertidig reparasjon av bitumenrike overflater.

For Portland-betong, bruk en anbefalt primer fra Geveko Markings. Se installasjonsinstruksjoner for primer før bruk.

For fylling av fuger rundt brostein, se egen installasjonsveiledning.

Påføring og utstyrsrekommandasjoner

Bruk konvensjonell gassbrenner med eventuell etterstrøing av friksjonsmateriale.

Påføringstemperatur: Varm opp materialet til 200–230°C.

For mer informasjon, se ChipFill™ bruksanvisning.

Herdetid / tørketid

10 minutter ved en overflatetemperatur på 20°C og lett bris.

Emballasje

ChipFill™ leveres i sekker på 12 kg.

Leveres også som hele paller: 66 sekker (792 kg).

Lagring, håndtering og sikkerhet

ChipFill™ skal lagres ved temperaturer under 32°C.

Ikke stable pallene oppå hverandre.

Holdbarhet: 3 år.

FDV - dokumentasjon



Miljø og helse

Inneholder ingen stoffer som står på kandidatlisten over stoffer med svært høy fareklasse, eller som er anbefalt for inkludering i vedlegg XIV eller XIV/XVII under REACH-forordningen (EF 1207/2006).

For mer informasjon, se ChipFill™ sikkerhetsdatablad (MSDS).

Ytelse i henhold til EN 1790 – Vegmerkingsmaterialer – Prefabrikkerte vegmerkinger

Friksjon

(SRT) | S3 (>55 SRT/PTV)

Importør:

A-Merking AS
Industrivegen 74
N-2072 Dal

Produsent:

Geveko Markings Denmark A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkøbing